

TENSE FINITURA LEGNO

BEWERTUNG DER BESTÄNDIGKEIT VON OBERFLÄCHEN GEGEN KALTE FLÜSSIGKEITEN

Bezugsnorm EN 12720:2009+A1:2013 Möbel

| LEGENDE BEWERTUNG DER ERGEBNISSE | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 5 | Keine sichtbare Veränderung |
| 4 | Leichte Veränderung |
| 3 | Mäßige Veränderung |
| 2 | Erhebliche Veränderung |
| 1 | Starke Veränderung |

| PRÜFERGEBNIS | PRÜFZEIT | | ERHALTENE BEWERTUNG | |
|--------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | PRÜFZEIT | ERHALTENE BEWERTUNG | PRÜFZEIT | ERHALTENE BEWERTUNG |
| ROTWEIN | 16 h | 5 | 1 h | 5 |
| ESSIG | 16 h | 4 | 1 h | 5 |
| KAFFEE | 16 h | 4 | 1 h | 4 |
| OLIVENÖL | 16 h | 2 | 1 h | 2 |
| TEE | 16 h | 5 | 1 h | 5 |
| HELLES BIER | 16 h | 5 | 1 h | 5 |

TENSE FINITURA LEGNO

BEWERTUNG DER BESTÄNDIGKEIT VON OBERFLÄCHEN GEGEN WARMER FLÜSSIGKEITEN (NICHT GENORMT)

Diese Prüfung wird von MDF Italia in Abweichung von der Norm EN 12720:2009+A1:2013 Möbel gefordert

| LEGENDE BEWERTUNG DER ERGEBNISSE | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 5 | Keine sichtbare Veränderung |
| 4 | Leichte Veränderung |
| 3 | Mäßige Veränderung |
| 2 | Erhebliche Veränderung |
| 1 | Starke Veränderung |

| PRÜFERGEBNIS | PRÜFZEIT | | ERHALTENE BEWERTUNG | |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | PRÜFZEIT | ERHALTENE BEWERTUNG | PRÜFZEIT | ERHALTENE BEWERTUNG |
| KAFFEE | 10 Minuten | 5 | | |
| OLIVENÖL | 10 Minuten | 2 | | |
| TEE | 10 Minuten | 5 | | |
| TOMATENSAUCE | 10 Minuten | 5 | | |

Anmerkung: Die Flüssigkeiten und Prüfzeiten wurden von MDF Italia festgelegt. Die Flüssigkeiten hatten eine Temperatur von 40° C



TENSE AUSFÜHRUNG MESSING

BEWERTUNG DER BESTÄNDIGKEIT VON OBERFLÄCHEN GEGEN KALTE FLÜSSIGKEITEN

Bezugsnorm EN 12720:2009+A1:2013 Möbel

| LEGENDE BEWERTUNG DER ERGEBNISSE | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 5 | Keine sichtbare Veränderung |
| 4 | Leichte Veränderung |
| 3 | Mäßige Veränderung |
| 2 | Erhebliche Veränderung |
| 1 | Starke Veränderung |

| PRÜFERGEBNIS | PRÜFZEIT | | ERHALTENE BEWERTUNG | |
|--------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | PRÜFZEIT | ERHALTENE BEWERTUNG | PRÜFZEIT | ERHALTENE BEWERTUNG |
| ROTWEIN | 16 h | 3 | 1 h | 4 |
| ESSIG | 16 h | 1 | 1 h | 4 |
| KAFFEE | 16 h | 4 | 1 h | 4 |
| OLIVENÖL | 16 h | 4 | 1 h | 5 |
| TEE | 16 h | 3 | 1 h | 3 |
| HELLES BIER | 16 h | 3 | 1 h | 3 |

TENSE AUSFÜHRUNG MESSING

BEWERTUNG DER BESTÄNDIGKEIT VON OBERFLÄCHEN GEGEN WARME FLÜSSIGKEITEN (NICHT GENORMT)

Diese Prüfung wird von MDF Italia in Abweichung von der Norm EN 12720:2009+A1:2013 Möbel gefordert

| LEGENDE BEWERTUNG DER ERGEBNISSE | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 5 | Keine sichtbare Veränderung |
| 4 | Leichte Veränderung |
| 3 | Mäßige Veränderung |
| 2 | Erhebliche Veränderung |
| 1 | Starke Veränderung |

| PRÜFERGEBNIS | PRÜFZEIT | | ERHALTENE BEWERTUNG | |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | PRÜFZEIT | ERHALTENE BEWERTUNG | PRÜFZEIT | ERHALTENE BEWERTUNG |
| KAFFEE | 10 Minuten | 5 | | |
| OLIVENÖL | 10 Minuten | 5 | | |
| TEE | 10 Minuten | 5 | | |
| TOMATENSAUCE | 10 Minuten | 5 | | |

Anmerkung: Die Flüssigkeiten und Prüfzeiten wurden von MDF Italia festgelegt. Die Flüssigkeiten hatten eine Temperatur von 40° C



TENSE AUSFÜHRUNG KUNSTSTEIN

BEWERTUNG DER BESTÄNDIGKEIT VON OBERFLÄCHEN GEGEN KALTE FLÜSSIGKEITEN

Bezugsnorm EN 12720:2009+A1:2013 Möbel

| LEGENDE BEWERTUNG DER ERGEBNISSE | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 5 | Keine sichtbare Veränderung |
| 4 | Leichte Veränderung |
| 3 | Mäßige Veränderung |
| 2 | Erhebliche Veränderung |
| 1 | Starke Veränderung |

| PRÜFERGEBNIS | PRÜFZEIT | | ERHALTENE BEWERTUNG | |
|--------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | PRÜFZEIT | ERHALTENE BEWERTUNG | PRÜFZEIT | ERHALTENE BEWERTUNG |
| ROTWEIN | 16 h | 5 | 1 h | 5 |
| ESSIG | 16 h | 2 | 1 h | 5 |
| KAFFEE | 16 h | 4 | 1 h | 5 |
| OLIVENÖL | 16 h | 4 | 1 h | 4 |
| TEE | 16 h | 5 | 1 h | 5 |
| HELLES BIER | 16 h | 5 | 1 h | 5 |

TENSE AUSFÜHRUNG KUNSTSTEIN

BEWERTUNG DER BESTÄNDIGKEIT VON OBERFLÄCHEN GEGEN WARME FLÜSSIGKEITEN (NICHT GENORMT)

Diese Prüfung wird von MDF Italia in Abweichung von der Norm EN 12720:2009+A1:2013 Möbel gefordert

| LEGENDE BEWERTUNG DER ERGEBNISSE | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 5 | Keine sichtbare Veränderung |
| 4 | Leichte Veränderung |
| 3 | Mäßige Veränderung |
| 2 | Erhebliche Veränderung |
| 1 | Starke Veränderung |

| PRÜFERGEBNIS | PRÜFZEIT | | ERHALTENE BEWERTUNG | |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | PRÜFZEIT | ERHALTENE BEWERTUNG | PRÜFZEIT | ERHALTENE BEWERTUNG |
| KAFFEE | 10 Minuten | 5 | | |
| OLIVENÖL | 10 Minuten | 5 | | |
| TEE | 10 Minuten | 5 | | |
| TOMATENSAUCE | 10 Minuten | 5 | | |

Anmerkung: Die Flüssigkeiten und Prüfzeiten wurden von MDF Italia festgelegt. Die Flüssigkeiten hatten eine Temperatur von 40° C

