

ZENITH COLLECTION PELLE / LEATHER / CUIR SOUPLE / LEDER

Composizione:

Pelle bovina, smerigliata e stampata
 Spessore: 0.8-1.0 mm
 Superficie media 3.8 - 4.0 m²
 La rifinitura è all'acqua con resine e pigmenti, mano morbida, tatto setoso e aspetto opaco. Evitare la luce del sole e l'esposizione alle fonti di calore.
 Solidità del colore allo strofinio - secco 500 cicli: > =4 (UNI EN ISO 11640:1998)
 Solidità del colore allo strofinio - umido 250 cicli: > =4 (UNI EN ISO 11640:1998)
 Solidità del colore alla luce artificiale: > = 5 (UNI EN ISO 150 B02 MET.5)
 Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma : BS 5852:1979 - BS EN 1021-1-2.2006



9000



9001



9002



9003



9004



9005




9006



9007



9008



9009

Composition:


Bovine, corrected and embossed
 Thickness : 0.8-1.0mm.
 Average size of each hide is around 3.8 - 4.0 sqm.
 Finished using water based system. This product has a pigmented and protective top coat, and a soft handle with silky matt finish. Avoid direct sunlight. Avoid exposure to heat sources.
 Color fastness to rubbing - dry 500 cycles: >=4 (UNI EN ISO 11640:1998)
 Color fastness to rubbing - wet 250cycles: > =4 (UNI EN ISO 11640:1998)
 Color fastness to artificial light: >= 5 (UNI EN ISO 150 B02 MET.5)
 Burning behavior to cigarette and match flame: BS 5852:1979 - BS EN 1021-1-2.2006



9010




9011




9012




9013



9014




9015



9016




9017




9018



9019




9020




9021



9022



9023



9024


Composition: Bovine, rectifié ou corrigé et grain imprimés
 Epaisseur: 08-1.0mm.
 Superficie moyenne: 3.8 - 4.0 m2
 Pigmentation à l'eau avec application d'une résine que donne un touche très souple et ciré . Aspect: opaque.
 Eviter la lumière directe du soleil. Eviter l'exposition à toute source de chaleur.
 Resistance aux frottements - a sec 500 cycles: > =4 (UNI EN ISO 11640:1998)
 Resistance aux frottements - humide 250 cycles: > =4 (UNI EN ISO 11640:1998)
 Resistance a la lumière artificielle: >= 5 (UNI EN ISO 150 B02 MET.5)
 Comportement de combustion cigarettes et allumettes : BS 5852:1979 - BS EN 1021-1-2.2006



9025



9026



9027



9028



9029



9030



9031



9032



9033



9034

Material: Rindsleder, geprägt.
 Stärke: 0.8-1.0 mm.
 Durchschnittliche Hautgröße ca. 3.8-4.0 qm
 Leder mit weichem Griff und seidenmatter Optik.
 Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Keinen Wärmequellen aussetzen
 Veredelung auf Wasserbasis.
 Reibechtheit - Trocken 500 Zyklen: > =4 (UNI EN ISO 11640:1998)
 Reibechtheit - Nass 250 Zyklen: > =4 (UNI EN ISO 11640:1998)
 Lichtechtheit: > = 5 (UNI EN ISO 150 B02 MET.5)
 Brandverhalten ggü. Zigarettenglut und Streichholzflamme: BS 5852:1979 - BS EN 1021-1-2.2006



9035



9036



9037



9038



9039



9040




9041



9042



9043



9044



9045



9046



9047